

COATING LIQUID FOR ORGANIC EL AND ORGANIC EL ELEMENT AND METHOD OF MANUFACTURING THE SAME

Publication number: JP2001155861 (A)

Also published as:

Publication date: 2001-06-08

 JP3836282 (B2)

Inventor(s): FUJITA YOSHIMASA +

Applicant(s): SHARP KK +

Classification:

- International: *H01L51/50; H05B33/10; H05B33/12; H05B33/14; H01L51/50; H05B33/10; H05B33/12; H05B33/14; (IPC1-7): H05B33/14*

- European:

Application number: JP19990332277 19991124

Priority number(s): JP19990332277 19991124

Abstract of JP 2001155861 (A)

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a coating liquid that can well form a film of an organic EL layer in pattern formation of organic EL element, and an organic EL element and method of manufacturing the same. **SOLUTION:** Coating liquid for organic EL is used when at least one organic EL layer of organic EL element is formed by printing method, and the coating liquid for organic EL contains at least one kind of solvent of which vapor pressure is not more than 500 Pa.

.....
Data supplied from the **espacenet** database — Worldwide

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開2001-155861

(P2001-155861A)

(43) 公開日 平成13年6月8日 (2001.6.8)

(51) Int.Cl. ⁷	識別記号	F I	アークード [®] (参考)
H 0 5 B 33/14 33/10 33/12		H 0 5 B 33/14 33/10 33/12	B 3 K 0 0 7 B
審査請求 未請求 請求項の数 9 ○ L (全 9 頁)			
(21) 出願番号	特願平11-332277	(71) 出願人	000003049
(22) 出願日	平成11年11月24日 (1999. 11. 24)		シャープ株式会社 大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号
		(72) 発明者	藤田 悦昌 大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シ ャープ株式会社内
		(74) 代理人	100103296
			弁理士 小池 陸彌
		Fターム (参考)	3K007 A303 A304 AB17 AB18 BA06 B300 CA01 CA02 CA05 CB01 DA00 DB03 EB00 FA01 FA03

(54) 【発明の名称】 有機EL用塗液及び有機EL素子並びにその製造方法。

(57) 【要約】

【課題】 有機EL素子のパターン形成における有機EL層の成膜を良好に行うための塗液並びに有機EL素子及びその製造方法を提案する。

【解決手段】 有機EL素子中の少なくとも1層の有機EL層を印刷法で形成する際に使用される有機EL用塗液であって、蒸気圧が500Pa以下である溶媒を少なくとも1種類含んでいることを特徴とする有機EL用塗液及びそれを用いて形成した有機EL素子並びにその製造方法。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 有機E.L.素子中の少なくとも1層の有機E.L.層を印刷法で形成する際に使用される有機E.L.用塗液であって、蒸気圧が500Pa以下である溶媒を少なくとも1種類含んでいることを特徴とする有機E.L.用塗液。

【請求項2】 前記有機E.L.用塗液は、ジエチルベンゼン、トリメチルベンゼン、トリエチルベンゼン、ニトロベンゼンのいずれかを含むことを特徴とする請求項1に記載の有機E.L.用塗液。

【請求項3】 請求項1又は2に記載の有機E.L.用塗液を用いて少なくとも1層の有機E.L.層を形成したことを特徴とする有機E.L.素子。

【請求項4】 有機E.L.素子中の少なくとも1層の有機E.L.層を印刷法で形成する有機E.L.素子の製造方法であって、前記有機E.L.層を形成時の温度での蒸気圧が500Pa以下である溶媒を少なくとも1種類含んでいる有機E.L.用塗液を用いて、印刷装置で前記有機E.L.層を形成することを特徴とする有機E.L.素子の製造方法。

【請求項5】 前記印刷法で形成する有機E.L.用塗液の塗る部分の温度が、前記溶媒の蒸気圧を500Pa以下とすることを特徴とする請求項4に記載の有機E.L.素子の製造方法。

【請求項6】 前記印刷装置が恒温槽中に保たれることによって、前記溶媒の蒸気圧を500Pa以下に保つことを特徴とする請求項4又は5に記載の有機E.L.素子の製造方法。

【請求項7】 前記印刷装置は、少なくともロール部及び基板を固定するステージを有し、前記ロール部と前記ステージに冷却機構を有し、前記冷却機構によって前記有機E.L.用塗液の塗る部分の温度を、前記溶媒の蒸気圧を500Pa以下となる温度に保つことを特徴とする請求項4に記載の有機E.L.素子の製造方法。

【請求項8】 前記印刷法を行う印刷装置で用いる転写基板の表面が凹凸状にパターン化されている、あるいは親塗液部分と疎塗液部分にパターン化されていることを特徴とする請求項3乃至7のいずれかに記載の有機E.L.素子の製造方法。

【請求項9】 前記印刷法が凸版印刷法であることを特徴とする請求項4乃至7のいずれかに記載の有機E.L.素子の製造方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、フルカラー表示可能な有機E.L.素子を製造するための有機E.L.用塗液及び有機E.L.素子並びにその製造方法に関する。

【0002】

【従来の技術】近年、高度情報化に伴い、薄型、低消費電力、軽量の表示素子への要望が高まる中、低電圧駆動、高輝度な有機E.L.ディスプレイが、注目を集めてい

る。特に、近年の研究開発によって有機系材料を用いた有機E.L.素子の発光効率の向上は著しく、有機E.L.ディスプレイへの実用化が始まっている。しかしながら、有機E.L.ディスプレイを製造するにあたって、特に、高分子材料は塗布により成膜を行うことが可能である事から低コスト化が見込まれており、カラー化に向けての発光層のパターニング方法が重要な研究目的の1つとなっている。

【0003】具体的なパターニング方法としては、電着法による方法（特開平9-7768号公報）やインクジェット法による方法（特開平10-12377号公報）、印刷法（特開平3-269955号公報、特開平10-77467号公報、特開平11-273859号公報）が現在開示されている。

【0004】

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、電着法による方法では、良好な膜質の膜が得られないと言った問題、あるいは用いることができる材料が限定されると言った問題がある。また、インクジェット法では、膜の表面形状が良好な膜が得られないと言った問題がある。また、印刷法では、膜質、及び、表面形状が良好な膜が得られる。しかし、有機E.L.素子の場合のように1 μ m以下の薄膜を形成しようとした場合、ウェット状態で膜厚も通常の印刷に比べて速かに薄くなる必要が生じる。しかし、実際上記印刷法でパターニングした特許で例示されている、クロロホルム、塩化メチレン、ジクロロエタン、テトラヒドロフラン、トルエン、キシレンという溶剤を用いた場合、ウェット状態での膜厚が薄いという問題が生じる。また、特開平10-77467号公報、特開平11-273859号公報で示されているマイクログラビアコートでは、薄膜を得るために、基板の送り方向と基板に塗液を転写するローラーが逆回転させており、その結果、パターン化された膜を形成することが不可能である。

【0005】

【課題を解決するための手段】本発明は、上記問題を鑑み成されたものであり、印刷工程中で生じる塗液の乾燥が起こる原因が、用いる溶剤の蒸気圧に密接に関連していることを見出し、溶媒として低蒸気圧のものを少なくとも1種類含有させることで上記課題が解消できることを見出し、本発明を完成するに至った。

【0006】本発明の有機E.L.用塗液は、有機E.L.素子中の少なくとも1層の有機E.L.層を印刷法で形成する際に使用される有機E.L.用塗液であって、蒸気圧が500Pa以下である溶媒を少なくとも1種類含んでいることを特徴とする。

【0007】前記有機E.L.用塗液は、ジエチルベンゼン、トリメチルベンゼン、トリエチルベンゼン、ニトロ

ベンゼンのいずれかを含むことを特徴とする。

【0008】本発明の有機EL素子は、前述の有機EL用塗液を用いて少なくとも1層の有機EL層を形成したことを特徴とする。

【0009】また、本発明の有機EL素子の製造方法は、有機EL素子中の少なくとも1層の有機EL層を印刷法で形成する有機EL素子の製造方法であって、前記有機EL層を形成時の温度での蒸気圧が500Pa以下である溶媒を少なくとも1種類含んでいる有機EL用塗液を用いて、印刷装置で前記有機EL層を形成することを特徴とする。

【0010】さらに、前記印刷法で形成する有機EL用塗液の接する部分の温度が、前記溶媒の蒸気圧を500Pa以下とすることを特徴とする。前記溶媒の蒸気圧を500Pa以下に保つために、前記印刷装置が恒温槽中に設けられることを特徴とする。あるいは、前記印刷装置は、少なくともロール部及び基板を固定するステージを有し、前記ロール部と前記ステージに冷却機構を有し、前記冷却機構によって前記有機EL用塗液の接する部分の温度を、前記溶媒の蒸気圧を500Pa以下となる温度に保つことを特徴とする。

【0011】また、本発明の有機EL素子の製造方法は、前記印刷法を行う印刷装置で用いる転写基板の表面が凹凸状にパターン化されている、あるいは網塗液部分と導塗液部分にパターン化されていることを特徴とする。

【0012】さらには、前記印刷法が凸版印刷法であることを特徴とする。

【0013】

【発明の実施の形態】以下、本発明の好適な実施の形態について図面を参照して説明する。

【0014】有機EL素子としては、図1に示すように、少なくとも基板1上に第1電極2、有機EL層3と第2電極4の構成からなり、有機EL層3と第2電極4の側壁には隔壁5が設けられている。また、コントラストの観点から、基板1の外側には、偏光板7が設けられていることが好ましく、また、信頼性の観点からは、有機EL素子の第2電極4上には、封止膜又は封止基板6を設けることが好ましい。本発明で説明する溶媒は、有機EL層3の形成時に使用されるものである。

【0015】基板1としては、石英基板、ガラス基板等の無機材料基板、ポリエチレンテレフタレート基板、ポリエーテルサルホン基板、ポリイミド基板等の樹脂基板が使用可能であるが、本発明はこれらに限定されるものではない。

【0016】ここで、有機EL層3は、少なくとも1層の有機発光層を有する構造で、有機発光層の単層構造、あるいは、電荷輸送層と有機発光層との多層構造であっても良い。ここで、電荷輸送層、有機発光層はそれぞれ多層構造であっても良い。また、必要に応じて発光層と

電極の間にバッファ層を設けても良い。

【0017】また、有機EL層としては、少なくとも1層が、本発明による有機EL用塗液を用いて印刷法により形成されることが必要であるが、他の層は本発明の方法により作製しても良い。また、従来の方法（例えば、真空蒸着法等のドライプロセスや、ディップコート法、スピンコート法、インクジェット法等のウェットプロセス）により作製しても良い。

【0018】次に、本発明による印刷法で用いる有機EL用塗液について説明する。本発明による有機EL用塗液としては、発光層形成用塗液と電荷輸送層形成用塗液に大別できる。

【0019】ここで、発光層形成用塗液としては、有機EL素子形成に用いられる公知な低分子発光材料、あるいは高分子発光材料、高分子発光材料の前駆体、又は、有機EL素子形成に用いられる低分子発光材料と高分子発光材料とを両方含んだ材料を、少なくとも印刷法で膜を形成する工程での温度における蒸気圧が500Pa以下である溶媒を少なくとも1種類含む溶媒に溶解もしくは分散させた塗液を用いることができる。

【0020】有機EL用の公知の低分子発光材料として、例えば、トリフェニルアジレン、クマリン、ナイルレッド、オキサジアゾール誘導体等があるが、本発明は特にこれらに限定されるものではない。もしくは、有機EL用の公知の高分子発光材料としては、例えば、ポリ(2-デシルオキシ-1,4-フェニレン) (DOPPP)、ポリ[2,5-ビス[2-(N,N,ネートルエチルアンモニウム)エトキシ]-1,4-フェニレン]アルト-1,4-フェニレン]ジプロマイド (PP-PNEt₃)、ポリ[2-(2'-エチルヘキシルオキシ)-5-メトキシ-1,4-フェニレン] (MEH-PPV)、ポリ(4-フェニレン-2-プロパノキシサルフォニド)-1,4-フェニレンジニレン] (MPS-PPV)、ポリ[2,5-ビス(ヘキシルオキシ-1,4-フェニレン)-(1-シアノビニレン)] (CN-PPV)、ポリ[2-(2'-エチルヘキシルオキシ)-5-メトキシ-1,4-フェニレン-(1-シアノビニレン)] (MEH-CN-PPV) 及び、ポリ(ジオクチルフルオレン) (PDF) 等があるが、本発明は特にこれらに限定されるものではない。あるいは、有機EL用の公知の高分子発光材料の前駆体として、例えば、ポリ(p-フェニレン)前駆体(Pre-PPP)、ポリ(p-フェニレンビニレン)前駆体(Pre-PPV)、ポリ(p-ナフタレンビニレン)前駆体(Pre-PNV)等があるが、本発明は特にこれらに限定されるものではない。また、有機EL用の公知の前述した低分子発光材料と、公知の高分子材料、例えば、ポリカーボネート(PC)、ポリメチルメタクリレート(PMMA)、ポリカルバゾール(PVCz)等とがあるが、本発明は特にこれらに限定されるものでは

ない。上述したような発光材料を、少なくとも印刷法で膜を形成する際の温度における蒸気圧で500Pa以下である溶媒を少なくとも1種類含む溶媒に溶解もしくは分散させた塗液を用いることができる。更に好ましくは、膜の表面性の観点から、250Pa以下が好ましい。また、好ましくは、異なる2種類以上の溶媒の混合溶媒を用いる場合は、印刷法で膜を形成する際の温度における蒸気圧が500Pa以下である溶媒が50wt%以上含有されていることが好ましい。

【0021】また、これらの液に、必要に応じて粘度調整用の添加剤、有機EL用、有機光導電体用の公知のホール輸送材料（例えば、N、N'-ビス（3-メチルフェニル）-N、N'-ビス（フェニル）-ベンジジン（TPD）、N、N'-ジ（ナフタレン-1-イル）-N、N'-ジフェニルベンジジン（NPD）等があるが、本発明は特にこれらに限定されるものではない。）、または、電子輸送材料、（3-（4-ビフェニル）-4-フェニル-5-メチルフェニル-1,2,4-トリアゾール（TAZ）、トリス（8-ヒドロキシナト）アルミニウム（Alq₃）等）等があるが、これらに限定されるものではない。アクセプター、ドナー等のドーパント等を添加しても良い。

【0022】電荷輸送層形成用塗液としては、公知な低分子電荷輸送材料、あるいは高分子電荷輸送材料、高分子電荷輸送材料の前駆体、又は、公知の低分子材料と高分子材料とを両方含んだ材料を、少なくとも印刷法で膜を形成する工程時の温度における蒸気圧が500Pa以下である溶媒を少なくとも1種類含む溶媒に溶解もしくは分散させた塗液を用いることができる。

【0023】有機EL用、有機光導電体用の公知の低分子電荷輸送材料として、例えば、TPD、NPD、オキサジアゾール誘導体等があるが、本発明は特にこれらに限定されるものではない。もしくは、公知の高分子電荷輸送材料として、例えば、ポリアニリン（PANI）、3,4-ポリエチレンジオキシチオフェン（PEDOT）、ポリカルバゾール（PVCZ）、ポリ（トリフェニルアミン誘導体）（Poly-TPD）、ポリ（オキサジアゾール誘導体）（Poly-OXZ）等があるが、本発明は特にこれらに限定されるものではない。もしくは、有機EL用、有機光導電体用の公知の高分子電荷輸送材料の前駆体として、例えば、Pre-PPV、Pre-PNV等があるが、本発明は特にこれらに限定されるものではない。もしくは、有機EL用、有機光導電体用の前述の低分子電荷輸送材料と公知の高分子材料（例えば、PC、PMMA、PVCZ等）があるが、本発明は特にこれらに限定されるものではない。）からなる塗液を用いることができる。

【0024】上述したような電荷輸送材料を、少なくとも印刷法で膜を形成する際の温度における蒸気圧で500Pa以下である溶媒を少なくとも1種類含む溶媒に溶

解もしくは分散させた塗液を用いることができる。更に好ましくは、膜の表面性の観点、有機EL素子として適した膜厚を実現するためには、250Pa以下が好ましい。また、好ましくは、異なる2種類以上の溶媒の混合溶媒を用いる場合は、印刷法で膜を形成する際の温度における蒸気圧が500Pa以下である溶媒が50wt%以上含有されていることが好ましい。また、これらの液に、必要に応じて、粘度調整用、アクセプター、ドナー等のドーパント等を添加しても良い。

【0025】また、従来の方法で使用できる有機発光材料としては、公知の有機EL用の発光材料が使用可能であり、有機発光層は前記した有機発光材料のみから構成されても良いし、添加剤等を含有しても良い。

【0026】また、従来の方法で使用できる電荷輸送材料としては、公知の有機EL用、有機光導電体用の公知の材料が使用可能であり、電荷輸送層は、前記した電荷輸送材料のみから構成されても良いし、添加剤等を含有しても良い。しかし、本発明は特にこれらに限定されるものではない。

【0027】また、印刷法で膜を形成する工程での温度における蒸気圧が500Pa以下である溶剤としては、例えば、エチレングリコール、プロピレングリコール、トリエチレングリコール、エチレングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコールモエチルエーテル、トリエチレングリコールモノメチルエーテル、トリエチレングリコールモエチルエーテル、グリセリン、N、N-ジメチルホルムアミド、N-メチル-2-ピロリドン、シクロヘキサノ-1-プロパノール、オクタン、ノナン、デカン、キシレン、ジエチルベンゼン、トリメチルベンゼン、ニトロベンゼン等があるが、本発明は特にこれらに限定されるものではない。

【0028】また、多層積層膜からなる有機ELディスプレイを作製する場合には、接する膜間での材料の混同を防ぐ為、後に作製する層に使用する溶媒は先に形成した層を溶解させないものが好ましい。

【0029】次に、前記有機EL層3を挟持する第1電極2と第2電極4としては、有機EL素子において、基板及び第1電極が透明である場合は、有機EL層3からの発光は、基板側から放出されるので、発光効率を高める為、第2電極が反射電極であること、もしくは、第2電極上に反射膜を有することが好ましい。逆に、第2電極を透明材料で構成して、有機EL層からの発光を第2電極側から放出させることもできる。この場合には、第1電極が反射電極であること、もしくは、第1電極と基板との間に反射膜を有することが好ましい。ここで、透明電極としては、CuI、ITO、SnO₂、ZnO等の透明電極が使用可能で、反射電極としては、アルミニウム、カルシウム等の金属、マグネシウム-銀、リチウム-アルミニウム等の合金、カルシウム/銀、マグネシウム/銀等の金属同士の積層膜、フッ化リチウム/アル

ミニウム等の絶縁体と金属との積層膜等が使用可能であるが、本発明は特にこれらに限定されるものではない。【0030】又、これらの材料を基板上もしくは有機EL層1層上にスパッタ、EB蒸着、抵抗加熱蒸着等のドライプロセスで成膜することが可能であるが、本発明は特にこれらに限定されるものではない。また、上記材料を結着剤中に分散して印刷法、インクジェット法等のウェットプロセスで成膜することが可能であるが、本発明は特にこれらに限定されるものではない。

【0031】次に、複数の有機EL素子から構成される有機ELディスプレイについて説明する。

【0032】まず、有機ELディスプレイの各発光素子の配置について説明する。本発明の有機ELディスプレイは、図2(a)に示すように、ディスプレイの各部分が異なる発光色を持つエリアから構成されていても良いし、図3(a)に示すように、有機EL層が、マトリクス状に配置され構造をもっており、そのマトリクス状に配置された有機EL層は、好ましくは、各々が赤色(R)発光素子8、緑色(G)発光素子9、青色(B)発光素子10から構成されていても良い。また、このストライプ配列の代わりに、図3(b)、図3(c)に示すような配列でも良い。また、図3(d)に示されるように赤色(R)発光素子、緑色(G)発光素子、青色(B)発光素子の割合は、必ずしも、1:1:1の比で無くとも良い。また、各素子の発光面積は同一であっても良いが、異なっても良い。

【0033】ここで、各画素間には、異なる発光色を持つ発光画素間には発光色の混ざりを防止する為、隔壁を設けることが好ましい。

【0034】隔壁としては、単層構造であっても良いし、多層構造であっても良い。また、隔壁の材質としては、本発明の有機EL用塗液に対して、不溶もしくは難溶であることが好ましい。また、より好ましくは、ディスプレイとしての表示品位を上げる目的で、ブラックマトリクス用の材料を用いることが良い。

【0035】次に、各画素に対応した第1電極間と第2電極間の接続方法について説明する。図4に示すように少なくとも第1電極若しくは第2電極がそれぞれの画素に独立した電極にしても良いし、図5に示すように、前記有機EL層に対応した第1電極と第2電極が共通の基板上で互いに直交するストライプ状の電極になるように構成されても良いし、また、図6に示すように、第1電極もしくは第2電極が薄膜トランジスタ(TFT)を、介して共通の電極(ソースバライン、ゲートバライン)に接続していても良い。ここで、1画素に対応するTFTは、1つでも良いし、複数個でも良い。上記図3、4、5に示す符号は、図1と同じである。

【0036】次に、本発明による有機層の形成法について説明する。本発明の有機層の形成は、印刷法により発光層形成用塗液を成膜することで、第1電極上もしくは

電荷輸送層上に形成する。または、本発明の電荷輸送層の形成は、印刷法により電荷輸送層形成用塗液を成膜することで、第1電極上、電荷輸送層上もしくは発光層上に形成する。

【0037】また、本発明の印刷法としては、転写基板に有機EL用塗液をつけ、有機EL用塗液を、基板に移す方法で、例えば、凸版印刷、凹版印刷、平版印刷、オフセット印刷等が挙げられるが本発明は特にこれらに限定される物ではない。しかし、膜厚1 μ m以下の薄膜を均一に形成する為には凸版印刷、凹版印刷、平版印刷が良い。さらに1000Å以下の薄膜を均一に形成する為には、凸版印刷が好ましい。

【0038】また、印刷機の構造としては、図7に示すように、転写基板を固定するロール部17に固定されている転写基板16に、塗液投入口14から投入され、ブレード15を介して直接塗液18を塗布し、ステージ19上に設置された基板1上の第1電極2へ転写しても良いが、基板に形成される膜の膜厚の均一性の観点から図8に示すように塗液18をまず塗液を一時保持するロール部20に塗布し、そのロール部20を別のロール部17に固定されている転写基板16に転写し、その後、第1電極2上に転写するほうが良い。更に、図9に示すように塗液18をまず塗液を一時保持するロール部20に塗布し、そのロール部20を別のロール部21に固定されている転写基板16に転写し、更にその後、塗液18をもう一度ロール部21に転写し、その後、第1電極2上に転写することも可能である。

【0039】次に、ロール部に固定する転写基板について説明する。転写基板の材質としては、基板として樹脂基板を用いる場合には、金属材料でも樹脂材料でも良いが、基板として無機材料基板を用いる場合には、基板へのダメージを考えると樹脂材料が良く、例えば、金属材料としては、銅版等が有り、樹脂材料としては、APR(旭化成製)、富士トレイフ(富士フィルム製)が挙げられるが、本発明は特にこれらに限定される物ではない。また、転写基板のパターンとしては、単純に凹凸のパターンが形成されていても良いし(凸版、凹版)、塗液に対して、親塗液部分と疎塗液部分のパターン化されていても良い。(平版でも可)。

【0040】また、本発明の蒸気圧を満たす為に、室温で500Pa以下の溶媒を少なくとも含有する有機EL用塗液を用いて室温で膜を形成しても良いし、印刷装置を、恒温層若しくは恒温室に設置して、有機EL用塗液を印刷機で成膜する工程の温度を低温で行うことで有機EL用塗液中の溶媒の蒸気圧を500Pa以下に抑えても良い。

【0041】また、有機EL用塗液が融れる部分、例えば、塗液を一時保持するロール部、転写基板を固定するロール部及び基板を固定するステージに冷却機構(例えば、冷却水の循環機構、ペルチェ素子等)を取りつけ

て、膜形成時の温度での有機EL用塗液中の溶媒の蒸気圧を500Pa以下に抑えても良い。また、印刷機の環境は特に限定される物ではないが、膜の吸湿、材料の変質を考えると不活性ガス中で行うことが好ましい。

【0042】また、本発明の記載の方法により膜を形成した後に、残留溶媒を除去する目的で、加熱乾燥を行ったほうが良い。乾燥を行う環境は特に限定される物ではないが、用いた有機材料の変質を防止する観点で、不活性ガス中で行うことが好ましい。更に、好ましくは減圧下で行う方が良い。

【0043】本発明を実施例により更に具体的に説明するが、これらの実施例に本発明が限定される物ではない。

【0044】＜印刷機による成膜テスト＞

（実施例1）2mm幅のパターン形成したITO付きのガラス基板上をフォトリソグラフィ法により作製した。次に、このITO付きガラス基板を、例えばイソプロピルアルコール、アセトン、純水を用いた従来のウェットプロセスのよる洗浄法とUVオゾン処理、プラズマ処理等の従来のドライプロセスにより洗浄する。

【0045】次に、PDFをo-キシレン溶媒に溶かし、青色発光層形成用塗液とした。次に、市販の凸版印刷機を改造した印刷装置A（図7参照）あるいは印刷装置B（図8参照）を恒温槽中に入れ、塗工環境温度を20℃環境にし、上記塗液のITO付きガラス基板への転写を行った。このとき転写基板としてはAPR（ショアA硬度 55）を用いた。また、印圧を0.1mmとした。ここで、印刷装置Bは、アニロックスロールとして300線/inchのものを用いた。

【0046】次に、この基板に先ほどのITOとは直交する向きに2mm×100mm幅の穴の空いたシャドウマスクを固定し、真空蒸着装置に入れ、1×10⁻⁶Torr

の真空中でCaを50nm、Agを200nm真空蒸着し、電極とした。

（実施例2）o-キシレンをトルエンにしたこと以外は実施例1と同様にした。

（実施例3）o-キシレンをイソプロピルベンゼンにしたこと以外は実施例1と同様にした。

（実施例4）o-キシレンをトリメチルベンゼンにしたこと以外は実施例1と同様にした。

（実施例5）o-キシレンをo-キシレンとニトロベンゼンの4：6混合溶媒にしたこと以外は実施例1と同様にした。

（実施例6）塗工環境温度を0℃としたこと以外は実施例1と同様にした。

（実施例7）青色発光層形成用塗液の代わりに、Pree-PPVをメタノール溶媒に溶かした緑色発光層形成用塗液を用いたこと以外は実施例1と同様である。

（実施例8）メタノールをメタノールとエチレングリコールの4：6混合溶媒にしたこと以外は実施例7と同様にした。

（実施例9）青色発光層形成用塗液の代わりに、MEH-CN-PPVをトルエン溶媒に溶かした赤色発光層形成用塗液を用いたこと以外は実施例1と同様である。

（実施例10）トルエンをo-キシレンとニトロベンゼンの4：6混合溶媒にしたこと以外は実施例9と同様にした。

【0047】上記の実施例1～10のようにして作製した素子を、顕微鏡とUVランプを用い基板上に膜が形成されているかの転写テストを行い、基板上に膜が形成されていた素子に関しては、直流電圧を印加することで発光テストを行った。その結果を下記表1に示す。

【0048】

【表1】

	溶媒	成膜条件		印刷機A		印刷機B	
		蒸気圧(Pa)	温度(℃)	転写テスト	発光テスト	転写テスト	発光テスト
実施例1	o-キシレン	700	20	×	—	×	—
実施例2	トルエン	2900	20	×	—	×	—
実施例3	イソプロピルベンゼン	430	20	○	△	×	—
実施例4	トリメチルベンゼン	247	20	○	○	○	○
実施例5	o-キシレン ニトロベンゼン	700 20	20	○	○	○	○
実施例6	o-キシレン	170	0	○	○	○	○
実施例7	メタノール	12300	20	×	—	×	—
実施例8	メタノール エチレングリコール	12300 10	20	○	○	○	○
実施例9	トルエン	21000	20	×	—	×	—
実施例10	o-キシレン ニトロベンゼン	700 20	20	○	○	○	○

転写テスト 1) ○：膜が形成する。 ×：膜が形成しない。

発光テスト 2) ○：均一な発光が観測された。 △：若干発光にムラがあった。

【0049】実施例6において、蒸気圧430Pa以下で成膜できたことが示されたが、さらに、成膜温度を変

化させて実験を行ったところ、キシレン溶媒で蒸気圧500Pa以下となる温度で成膜することによって成膜が

確認され、蒸気圧500Paを超える温度では成膜できない場合も生じ、蒸気圧600Pa以上になると成膜できなかった。

(実施例11) 130nmの膜厚を持つITO付きガラス基板を、フォトリソグラフィ法により第1電極として130 μ mピッチで100 μ m幅のITO透明ストライプ電極を作製する。

【0050】次に、ITO付きガラス基板を、例えばイソプロピルアルコール、アセトン、純水を用いた従来のウェットプロセスのよる洗浄法とUVオゾン処理、プラズマ処理等の従来のドライプロセスにより洗浄する。

【0051】次に、この基板の上にポリイミドからなるレジストをスピンコート法により膜厚30 μ mのレジスト膜を形成する。次に、マスクを用いて露光し、レジストの残さを洗い流し、ITOと平行の方向には130 μ mピッチで40 μ m幅の第1隔壁を作製する。

【0052】次に、この基板の上にスピンコーターによりPEDOT水溶液を用い、厚さ100nmの正孔注入層を形成する。

【0053】次に、市販の凸版印刷機(日本写真印刷株式会社製)を改造したもの(位置合せ機構を設けた。)を恒温槽に入れ、塗工環境温度を20℃環境にし、恒温槽をN₂で置換し、実施例5、実施例8、実施例10で用いた青色発光層形成用塗液、緑色発光層形成用塗液、赤色発光層形成用塗液を用いて図10に示すような270 μ mピッチで120 μ m幅のパターンを持つAPR樹脂転写基板を用いて、各塗液に対してX-Yステージのマイクロメーターを利用し、基板を130 μ mづつづらしながらそれぞれ転写を繰り返すことで青色、緑色、赤色の各100nmの膜厚の発光層を形成した。

【0054】ただし、ここでまずはじめに緑色発光層形成用塗液を用いて緑色発光層を形成した後、Ar雰囲気下で150℃で6時間、加熱処理を行うことで、前駆体をポリフェニレンビニレンに変換した。次に、青色発光層、赤色発光層を形成した後、1×10⁻³Torrの減圧下で100℃で1時間加熱乾燥を行った。

【0055】次に、第2電極として、厚さ0.2 μ m、幅310 μ m、ピッチ340 μ mのシャドウマスクを用いて、AlとLiを共蒸着することにより第2電極として、AlLi合金電極を形成する。最後にエポキシ樹脂を用いて封止を行う。

【0056】以上のようにして作製した有機LEDディスプレイは、第1電極と第2電極間、第1電極間及び第2電極間でのショートは発生せず、また、発光層及び電荷輸送層の膜厚の不均一に伴う画素部のエッジからの不均一発光は見られなかった。また、このディスプレイに30Vのバリス電圧を印加することで、すべての画素から、発光が得られた。

【0057】

【発明の効果】本発明によれば、基板への塗液の転写を効率良く行うことができ、その結果、1 μ m以下の膜厚で有機EL層を均一に形成することが可能となり、効率の優れたカラー表示可能な有機EL素子、有機ELディスプレイを安価に製造することが可能となる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の有機EL素子の概略断面図である。

【図2】本発明の有機ELディスプレイの発光層の配置の概略部分平面図である。

【図3】本発明の有機ELディスプレイの電極の配置の概略部分平面図である。

【図4】本発明の有機ELディスプレイの電極の配置の概略部分平面図である。

【図5】本発明の有機ELディスプレイの電極の配置の概略部分平面図である。

【図6】本発明の有機ELディスプレイの電極の配置の概略部分平面図である。

【図7】本発明の有機ELディスプレイの印刷装置の概略部分断面図である。

【図8】本発明の有機ELディスプレイの印刷装置の概略部分断面図である。


【図9】本発明の有機ELディスプレイの印刷装置の概略部分断面図である。

【図10】本発明の実施例のAPR樹脂のパターンの概略部分平面図である。


【符号の説明】

1. 基板
2. 第1電極
3. 有機EL層
4. 第2電極
5. 隔壁
6. 封止基板、封止膜
7. 偏光板
8. 赤色(R)発光画素
9. 緑色(G)発光画素
10. 青色(B)発光画素
11. 薄膜トランジスタ(TFT)
12. ソースバスライン
13. ゲートバスライン
14. 塗液投入口
15. ブレード
16. 転写基板
17. 転写基板を固定するロール部
18. 塗液
19. X-Yステージ
20. 塗液を一時保持するロール部(アニロックスロール)
21. ロール部


【図1】




【図2】




【図5】




【図3】




(b)




【図4】




(c)




(d)




【図6】




【図7】



【図8】



【図9】



【図10】

